


















TECHNICKÉ ÚDAJE

wineo 400

Heterogenní plastová prkna pro lepení – druh krytiny podle DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone		
Formát	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm		
Tloušťka výrobku	2 mm	2 mm	2 mm		
Prkna, dlaždice / m² na 1 balík	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²		
Balíky / m² na 1 paletu	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	60 / 200,40 m ²		
Poskytnutí záruky Prodloužení záruky	15 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de + 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU				
Klasifikace				Složení výrobku	
 Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním		1	Zapečetění povrchu	
 Užitková třída 31 EN ISO 10874	Komerční prostory s malým nebo občasným využíváním		2	Povrchová struktura Různá ražení	
Obsah pojiva EN ISO 10582	Typ I		3	Užitková vrstva Tloušťka 0,3 mm	
 R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9		4	Dekor Dekorační film	
 Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době kontaktu		5	Základní vrstva	
 Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6		6	Protitah	
 Zbytkové vtačení EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm bez podložné rohože ~ 0,17 mm s silentPREMIUM		7	Podložná rohož silentPLUS (samostatně k dostání)	
 Tepelný propustný odpor EN 12667	0,011 (m ² K)/W bez podložné rohože 0,021 (m ² K)/W s silentPREMIUM nebo silentPLUS			wood po 4 stranách zkosené hrany, Microfase	
 Redukce kročejového hluku EN ISO 16251-1	~ 4 dB bez podložné rohože ~ 17 dB v systému s silentPLUS			wood XL synchronní ražení, po 4 stranách zkosené hrany	
 Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,15 %				
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %				
Likvidace	Soukromé: možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu Komerční: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203				
 Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de		 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)</p>		 <p>70 710 4061-6 www.proficert.com</p> <p>TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>	
					

Upozornění:

- Podlahové topení
Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty max 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.