


TECHNICKÉ ÚDAJE












wineo 800

Heterogenní plastová prkna pro lepení – druh krytiny podle DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft
Formát	1200 x 180mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
Tloušťka výrobku	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Prkna, dlaždice / m² na 1 balík	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²
Balíky / m² na 1 paletu	75 / 259,50 m ²	60 / 254,40 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ²
Poskytnutí záruky Prodloužení záruky	25 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de + 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU				








Klasifikace		Složení výrobku
 Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1 Zapečetění povrchu
 Užitková třída 33 EN ISO 10874	Komerční prostory s častým využíváním	2 Povrchová struktura Různá ražení
 Užitková třída 42 EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu s normálním využíváním	3 Užitková vrstva Tloušťka 0,55 mm
Obsah pojiva EN ISO 10582	Typ I	4 Dekor Dekorační film
 R10 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 10	5 Základní vrstva
 Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době kontaktu	6 Protitah
 Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6	7 Podložná rohož silentPREMIUM oder silentPLUS (samostatně k dostání)
 Zbytkové vtačení EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm bez podložné rohože ~ 0,17 mm s silentPREMIUM ~ 0,2 mm s silentPLUS	wood zkosená hrana tile zkosená hrana
 Pokus u kolečkových židlí ISO 4918	25.000 otáček bez poškození s kolečky typu W	
 Tepelný propustný odpor EN 12667	≤ 0,015 (m ² K)/W bez podložné rohože ≤ 0,025 (m ² K)/W s silentPREMIUM nebo silentPLUS	
 Redukce kročejového hluku EN ISO 16251-1	~ 4 dB bez podložné rohože ~ 17 dB s silentPREMIUM nebo silentPLUS	
 Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,15 %	
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %	
Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	



CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

factory made coated

Upozornění:

- Užitková třída 42 není možná spolu s silentPREMIUM nebo silentPLUS.
- R 10 vyjma dekoru „Heavy Metal“
- Podlahové topení
Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.