

PURLINE biopodlaha wineo 1000 wood XXL Multi-Layer pro kliknutí			wineo	
Trvale elastická vícevrstvá podlaha podle ISO 20326 pro plovoucí pokládku				
	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer pro kliknutí			
Formát	1845 x 237 mm			
Tloušťka výrobku	9 mm			
Hmotnost	8,70 kg/m²			
Prkna / m² na 1 balík	5 / 2,19 m²			
Balíky / m² na 1 paletu	48 / 105,12 m²			
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de			
Klasifikace			Složení výrobku	
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Silné zatížení v soukromém obytném sektoru	1	Krycí prvek - Krycí vrstva PU s povrchovou strukturou - Dekorační papír - Stabilizování
	Užitková třída 32 EN ISO 10874	Normálně namáhaná komerční oblast		
	R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9		
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu	2	Spojení profilů Zajištění Fold-Down 
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7	3	Nosná deska Aqua-Protect® chráněná proti nabobtnání
	Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4	Podložná rohož Integrovaná podložná rohož soundPROTECT
	Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W		
	Tepelný propustný odpor EN 12667	0,06 (m²K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 15 dB		
	Redukce kročejového hluku	~ 29 %		
	REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		
	Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203		
 - 21 -  www.wineo.de ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  70 710 4061-5 www.proficert.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM				

Upozornění:

- Podlahové topení: Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.