



















TECHNICKÉ ÚDAJE

PURLINE biodlaha | wineo 1500 sea

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Neobsahuje chlór, rozpouštědla, změkčovadla.

wineo

						
Formát	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m	
Tloušťka výrobku	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	
Hmotnost / prkno/role	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	
Klasifikace						
 Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním		1 Krycí prvek <ul style="list-style-type: none"> Krycí vrstva Pu s povrchovou strukturou Dekorativní papír Stabilizování 			
 Užitková třída 34 EN ISO 10874	Komerční prostory s intenzivním využíváním					
 Užitková třída 43 EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu se silným využíváním					
 R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9		2 Základní vrstva Ecuran Vysoce výkonný kompozitní materiál			
 Měření dynamického koeficientu tření EN 13893	$\mu \geq 0,30 - DS$					
 Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV		3 Protitah Integrovaný flísový systém TEC			
 Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Odolný (podrobný seznam na požádání)					
 Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7					
 Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm					
 Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 0 - žádná viditelná změna					
 Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečkou typu W					
 Tepelný propustný odpor ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W					
 Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 4 dB					
 Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %					
 Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344	≥ 20 mm					
REACH	bez SVHC látek $\geq 0,1$ %					
Chování při požáru – říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 5	Úspěšně vykonáno		 2509 2023			
Posouzení spalín - říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 2	Úspěšně vykonáno					
MED / 3.18c podle 2014/90/EU ve spojení s aktuálně platnou prováděcí vyhláškou Modul B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Modul D - Windmüller GmbH U.S. Coast Guard No.:	Č. certifikátu DMT-M22014-B 164.117/EC2509 Č. certifikátu DMT-M22015-D 164.117/EC2509/DMT-M22015-D					

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.