





























TECHNICKÉ ÚDAJE

PURLINE biodlaha | wineo 1500 sea

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Neobsahuje chlór, rozpouštědla, změkčovadla.

wineo

 nebo 	wood 	wood XL 	stone 	stone XL 	Role 		
Formát	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m		
Tloušťka výrobku	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm		
Hmotnost / prkno/role	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²		
Klasifikace						Složení výrobku	
 	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním				1	Krycí prvek • Krycí vrstva Pu s povrchovou strukturou • Dekorativní papír • Stabilizování
 	Užitková třída 34 EN ISO 10874	Komerční prostory s intenzivním využíváním					
 	Užitková třída 43 EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu se silným využíváním					
 R9	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9				2	Základní vrstva Ecuran Vysoce výkonný kompozitní materiál
	Měření dynamického koeficientu tření EN 13893	$\mu \geq 0,30 - DS$					
	Antistatické vlastnosti EN 1815	$\leq 2 kV$				3	Protitah Integrovaný flísový systém TEC
 	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Odolný (podrobný seznam na požádání)					
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7					
	Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1	$\leq 0,10 mm$					
	Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 0 - žádná viditelná změna					
	Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W					
	Tepelný propustný odpor ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W					
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 4 dB					
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	$\leq 0,10 \%$					
	Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344	$\geq 20 mm$					
	REACH	bez SVHC látek $\geq 0,1 \%$					
Chování při požáru – říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 5		Úspěšně vykonáno					2509 2023
Posouzení spalín - říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 2		Úspěšně vykonáno					
MED / 3.18c podle 2014/90/EU ve spojení s aktuálně platnou prováděcí vyhláškou Modul B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Modul D - Windmüller GmbH U.S. Coast Guard No.:		Č. certifikátu DMT-22014-B 164.117/EC2509/DMT-M23010-D Č. certifikátu DMT-M23010-D 164.117/EC2509/DMT-M23010-D					

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.