


TECHNICKÉ ÚDAJE

PURLINE biodlaha wineo 1500 sea						wineo	
Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776							
Neobsahuje chlór, rozpouštědla, změkčovadla.							
 nebo 							
Formát	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	670 x 335 mm	1000 x 500 mm	20 x 2 m		
Tloušťka výrobku	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm		
Hmotnost / prkno/role	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²		
Klasifikace						Složení výrobku	
	Užitková třída 23 EN ISO 10874		Obytné prostory s intenzivním využíváním			1	Krycí prvek - Krycí vrstva Pu s povrchovou strukturou - Dekoratивní papír - Stabilizování
	Užitková třída 34 EN ISO 10874		Komerční prostory s intenzivním využíváním				
	Užitková třída 43 EN ISO 10874		Prostory v lehkém průmyslu se silným využíváním				
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130		R 9			2	Základní vrstva Ecuran Vysoce výkonný kompozitní materiál
	Měření dynamického koeficientu tření EN 13893		$\mu \geq 0,30 - DS$				
	Antistatické vlastnosti EN 1815		$\leq 2 \text{ kV}$			3	Protitah Integrovaný flísový systém TEC
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987		Odolný (podrobný seznam na požádání)				
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02		~ 7				
	Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1		0,05 mm				
	Test noh nábytku EN 424		Typ nohy 0 - žádná viditelná změna				
	Pokus u kolečkových židlí EN 425		25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W				
	Tepelný propustný odpor ISO 8302		~ 0,01 (m²K)/W				
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140		~ 4 dB				
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999		$\leq 0,10 \%$				
	Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344		~ 20 mm				
REACH			bez SVHC látek $\geq 0,1 \%$				
Chování při požáru – říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 5			Úspěšně vykonáno				
Posouzení spalín - říční a námořní plavba MSC.307 (88) – IMO 2010 FTP kód část 2			Úspěšně vykonáno				
MED / 3.18c podle 2014/90/EU ve spojení s aktuálně platnou prováděcí vyhláškou Modul B - wineo 1500 sea U.S. Coast Guard Approval No.: Modul D - Windmöller GmbH U.S. Coast Guard No.:			Č. certifikátu M18008 164.117/EC0045 Č. certifikátu M18004 164.117/EC0045/M18004				



0045
2021

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.